

CA 1 PRIMER

CA 1 PRIMER

Primer voor vochtige ondergrond

EIGENSCHAPPEN

Toepasbaar op groen beton
Toepasbaar op vochtige ondergrond

SAMENSTELLING

A-component: Epoxyhars
B-component: Polyamino-amine verharder

TOEPASSINGEN

- Primerlaag voor Episol SLW.

EIGENSCHAPPEN

▪ Soortelijk gewicht:		1,0 +/- 0,1 Kg/dm ³
▪ Kleur:		Amber transparant
▪ Hechting op beton:		Overschrijdt de betoncohesie
▪ Min. verwerkingstemperatuur:		+ 10 °C
▪ Verwerkingstijd:		Ca 45 minuten bij 20 °C
▪ Uitharding bij 20 °C:		24 u
▪ Houdbaarheid:		6 maanden

VERWERKING**Eerste fase :**

- Zie fiche ondergrondvoorbereiding. Indien de ondergrond droog is dient deze eerst bevochtigd te worden alvorens aan te brengen.

Tweede fase :**Als primer voor Episol SLW**

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het systeem Episol SLW..

CA 1 PRIMER

VERPAKKING

Sets van 5 kg:	Comp. A: 0,80 kg	Comp. B: 4,20 kg
Sets van 20 kg:	Comp. A: 3,20 kg	Comp. B: 16,80 kg

VEILIGHEID

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen voor het gebruik van CA 1 PRIMER.
- Tijdens de verwerking van CA 1 PRIMER ontstaat er een karakteristieke geur. Voor voldoende ventilatie zorgen en verwijderd houden van voedingsmiddelen en drank.
- Huidcontact vermijden. Gebruik handschoenen uit kunststof bvb. nitrilrubber of PVC.
- Kan oogirritatie veroorzaken bij hevige dampconcentratie.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en huidcontact. Voor voldoende ventilatie en afzuiging zorgen tijdens de verwerking.
- Tijdens de verwerking van CA 1 PRIMER niet roken en het mengsel verwijderd houden van sterke ontstekingsbronnen.

OPSLAG

- CA 1 PRIMER bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35 °C.
- CA 1 PRIMER vanaf de productiedatum binnen de 6 maanden toepassen.
- In geval van twijfel RESIPLAST contacteren en batchnummer op verpakking vermelden.
- Restanten niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen.

GARANTIE

RESIPLAST nv waarborgt zijn producten vrij van defecten en vervangt de producten waarvan het defect bewezen is. De informatie en aanbevelingen gegeven door RESIPLAST nv worden beschouwd als juist en getrouw weergegeven met de huidige kennis van zaken.

RESITEC NV - FLOORTECHNOLOGY KNOW-HOW QUALITY FLEXIBILITY SAFETY CREATIVITY
GULKENRODESTRAAT 3 B-2160 WOMMELGEM T +32 (0)3 320 02 20 F +32 (0)3 322 90 58
BTW BE 0437 023 404 RPR Antwerpen REG 02.28.11 KBC 406-0106001-87
INFO@RESITEC.COM WWW.RESITEC.COM

