

EPICOL G

EPICOL G**Krimpvrije opgietsmortel****EIGENSCHAPPEN**

Trillingsafbouwend
Goede hechting aan staal en beton
Goede vloeï

SAMENSTELLING

A-component:	Vloeibaar epoxyhars
B-component:	Polyamineverharder
C-component:	Fijnkorrelige vulstof

TOEPASSINGEN

Opgieten van verankeringen onderhevig aan dynamische krachten.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

▪ Soortelijk gewicht:		Ca 1.5 kg/dm ³
▪ Kleur :		Grijs
▪ Druksterkte :		80 N/mm ²
▪ Hechting op beton:		Overschrijden van betoncohesie
▪ Hechting op gezandstraald staal:		> 3 N/mm ²
▪ Warmtebestendigheid:		60 °C doorlopend
▪ Min. verwerkingstemperatuur:		+ 10 °C
▪ Verwerkingstijd :		Ca 30 minuten bij 20 °C
▪ Uitharding bij 20 °C:		Volledig mechanisch belastbaar na 4 dagen Volledig chemisch belastbaar na 7 dagen
▪ Houdbaarheid:		1 jaar

CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Bestendig tegen oliën, vetten, benzine, zoutoplossingen, agressieve dampen, solventen, zeelucht, zuren en alkaliën (cfr. gedetailleerde chemische bestendigheidlijst).

VERWERKING

- De voorgedoseerde A en B componenten mengen tot een homogene massa.
- Voeg het volledige C-component al roerend aan de massa toe en laat dit goed mengen gedurende 3 minuten tot een homogene massa.
- Epicol G in het anker gat gieten.
- Vervolgens het anker positioneren in het anker gat.

EPICOL G

VERPAKKING

Sets van 5 kg:	Comp A : 1,24 Kg	Comp B: 0,61 Kg	Comp C: 3,15 Kg
-----------------------	------------------	-----------------	-----------------

VEILIGHEID

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen voor het gebruik van EPICOL producten.
- Tijdens de verwerking van EPICOL producten ontstaat er een karakteristieke geur. Voor voldoende ventilatie zorgen en verwijderd houden van voedingsmiddelen en drank.
- Huidcontact vermijden, gebruik handschoenen uit kunststof bvb. nitrilrubber of PVC.
- Kan oogirritatie veroorzaken bij hevige dampconcentratie.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en huidcontact. Voor voldoende ventilatie en afzuiging zorgen tijdens de verwerking.
- Tijdens verwerking de EPICOL producten verwijderd houden van sterke ontstekingsbronnen en niet roken.

OPSLAG

- EPICOL producten bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35 °C.
- EPICOL producten vanaf de productiedatum binnen het jaar toepassen.
- In geval van twijfel RESIPLAST contacteren en batchnummer op verpakking vermelden.
- Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen.

GARANTIE

RESIPLAST nv waarborgt zijn producten vrij van defecten en vervangt de producten waarvan het defect bewezen is. De informatie en aanbevelingen gegeven door RESIPLAST nv worden beschouwd als juist en getrouw weergegeven met de huidige kennis van zaken.

 RESITEC	RESITEC NV - FLOORTECHNOLOGY KNOW-HOW QUALITY FLEXIBILITY SAFETY CREATIVITY GULKENRODESTRAAT 3 B-2160 WOMMELGEM T+32 (0)3 320 02 20 F+32 (0)3 322 90 58 BTW BE 0437 023 404 RPR Antwerpen REG 02.28.11 KBC 406-0106001-87 INFO@RESITEC.COM WWW.RESITEC.COM
---	---