

EPISIL KMS

EPISIL KMS**Injectieproduct.****EIGENSCHAPPEN**

Eenvoudige toepassing

SAMENSTELLING

EPISIL KMS is een 1-component product op basis van kalium-methyl-silikonaat.

TOEPASSINGEN

EPISIL KMS wordt door diffusie toegepast.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

▪ Soortelijk gewicht:	Ca 1 kg/l
▪ Kleur:	Doorzichtig
▪ Min. verwerkingstemperatuur:	+ 5 °C
▪ Uitharding bij 20 °C:	Droging duurt meerdere weken
▪ PH-waarde:	ca 12
▪ Houdbaarheid:	6 maanden

VERWERKING

- Boor gaten van 10 à 20 mm Ø, op een onderlinge afstand van 10 à 15 cm tot op ongeveer 4/5 van de muursectie en zo dicht mogelijk tegen de vloer.
- Plaats de diffusoren met de slangetjes in de boorgaten en dicht af met snelcement. Nagel de diffusoren vast op ongeveer 50 à 100 cm boven het injectiegat.
- Vul de diffusoren met EPISIL KMS en controleer op eventuele lekken. Lekken dichten met snelcement.
- Controleer geregeld het niveau van de diffusoren en vul aan zo vaak als nodig. Laat de injectie gedurende 24 u doorgaan om een goede verzadiging van de muur te bereiken.
- Bij hardnekkige gevallen moeten twee rijen injectiegaten geboord worden, geschrinkt boven elkaar.
- De sperlaag ontstaat eerst na reactie van het EPISIL KMS met vocht en met CO₂ van de lucht.
- De speractie ontstaat na ongeveer 2 weken, hierna zal de muur langzaam drogen.
- De gaten dichten met plaaster of cement.

VERPAKKING

5 l

25 l

EPISIL KMS

VEILIGHEID

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen voor het gebruik van EPISIL KMS.
- Tijdens de verwerking van EPISIL KMS ontstaat er een karakteristieke geur. Voor voldoende ventilatie zorgen en verwijderd houden van voedingsmiddelen en drank.
- Huidcontact vermijden, gebruik handschoenen uit kunststof bvb. nitrilrubber of PVC.
- Kan oogirritatie veroorzaken bij hevige dampconcentratie.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en huidcontact. Voor voldoende ventilatie en afzuiging zorgen tijdens de verwerking.
- Tijdens verwerking de EPISIL KMS verwijderd houden van sterke ontstekingsbronnen en niet roken.

OPSLAG

- EPISIL KMS bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35 °C.
- EPISIL KMS vanaf de productiedatum binnen het jaar toepassen.
- In geval van twijfel RESIPLAST contacteren en batchnummer op verpakking vermelden.
- Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen.

GARANTIE

RESIPLAST nv waarborgt zijn producten vrij van defecten en vervangt de producten waarvan het defect bewezen is. De informatie en aanbevelingen gegeven door RESIPLAST nv worden beschouwd als juist en getrouw weergegeven met de huidige kennis van zaken.

RESITEC NV - FLOORTECHNOLOGY KNOW-HOW QUALITY FLEXIBILITY SAFETY CREATIVITY
GULKENRODESTRAAT 3 B-2160 Wommelgem T +32 (0)3 320 02 20 F +32 (0)3 322 90 58
BTW BE 0437 023 404 RPR Antwerpen REG 02.28.11 KBC 406-0106001-87
INFO@RESITEC.COM WWW.RESITEC.COM

