

Impregneer vernis klaar voor gebruik

EIGENSCHAPPEN

Laag viskeuze impregneerlaag
Hoge slijtweerstand
Eén component, met snelle droging

SAMENSTELLING

1-component: Polyurethaan vochtreactief

TOEPASSINGEN

Impregneren van oude en nieuwe betonvloeren beschermd, maakt stofvrij, slijtvast en oliedicht
Toepasbaar op garagevloer, keldervloer, wasplaatsen, archiefruimtes, magazijnen, stookplaatsen, brouwerijen,...

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

• Soortelijk gewicht:	1,2 kg/dm ³
• Kleur:	Licht amber, transparant Behandelde poreuze oppervlaken behouden hun wetlook effect
• Oppervlak	Glanzend, met structuur van ondergrond
• Min. verwerkingstemperatuur:	+ 10°C
• Verwerkingstijd (100 g):	45' bij 25°C
• Hardingstijd bij 20°C:	Beloopbaar 8 uur Mechanisch belastbaar 1 dag Chemisch belastbaar 2 dagen
• Houdbaarheid	½ jaar in ongeopende verpakking

CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Episol API is bestand tegen alkaliën, oliën, vetten, agressieve gassen, solventen, benzine, zoutoplossingen en verdunde zuren.

Door zijn dunne laag biedt dit product geen chemische bescherming voor onderliggende lagen.

VERWERKING

Eerste fase:

- Gritstralen van het oppervlak om de cementmelk laag te verwijderen.
- Oppervlak stofvrij maken.

Tweede fase:

- Het 1-component EPISOL API aanbrengen met een kwast of verfrol.
- Het is noodzakelijk een tweede laag EPISOL API aan te brengen ten vroegste na 8 u maar binnen de 48 u.

VERPAKKING

Episol API	
Set	3,0 kg
Set	20,0 kg

VEILIGHEID

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen op de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen voor het gebruik van EPISOL producten.
- Tijdens de verwerking van EPISOL producten ontstaat er een karakteristieke geur. Voor voldoende ventilatie zorgen en verwijderd houden van voedingsmiddelen en drank.
- Huidcontact vermijden, gebruik handschoenen uit kunststof bvb. nitrilrubber of PVC.
- Kan oogirritatie veroorzaken bij hevige dampconcentratie.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en huidcontact. Voor voldoende ventilatie en afzuiging zorgen tijdens de verwerking.
- Tijdens verwerking de EPISOL producten verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken.

OPSLAG

- EPISOL producten bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35°C.
- EPISOL producten vanaf de productiedatum binnen het jaar toepassen.
- In geval van twijfel RESIPLAST contacteren en batchnummer op verpakking vermelden.
- Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen.

GARANTIE

RESIPLAST nv waarborgt zijn producten vrij van defecten en vervangt de producten waarvan het defect bewezen is. De informatie en aanbevelingen gegeven door RESIPLAST nv worden beschouwd als juist en getrouw weergegeven met de huidige kennis van zaken.

RESITEC NV - FLOORTECHNOLOGY KNOW-HOW QUALITY FLEXIBILITY SAFETY CREATIVITY
GULKENRODESTRAAT 3 B-2160 WOMMELGEM T +32 (0)3 320 02 20 F +32 (0)3 322 90 58
BTW BE 0437 023 404 RPR Antwerpen REG 02.28.11 KBC 406-0106001-87
INFO@RESITEC.COM WWW.RESITEC.COM

