

EPISOL AQ-TOP

EPISOL AQ-TOP**BESCHRIJVING**

Epoxyvernis waterverdundbaar, voor industriële doeleinden.
Laagdikte tot 100µ.

SAMENSTELLING

A-component: Gemodificeerd epoxyhars
B-component: Polyamineverharder

TOEPASSINGEN

Kleurloze, beschermende vernis voor vloeren en wanden.

EIGENSCHAPPEN

▪ Soortelijk gewicht:		1,0 kg/dm ³
▪ Viscositeit bij 25°C:		350 mPa.s
▪ Kleur:		Transparant
▪ Oppervlak:		Glad, transparant
▪ Vast stofgehalte		58 %
▪ Warmtebestendigheid:		50 °C doorlopend
▪ Min. verwerkingstemperatuur:		+ 15 °C
▪ Verwerkingstijd:		Ca 1 uur bij 20 °C
▪ Uitharding bij 20 °C:		Beloopbaar na 24 u Mechanisch belastbaar na 4 dagen Volledig chemisch belastbaar na 7 dagen
▪ Houdbaarheid:		1 jaar
▪ Laagdikte:		Tot 100 µm per laag
▪ Brandclassificatie:	DIN 4102	Klasse B2

CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Goed chemisch resistent tegen oliën, vetten, zoutoplossingen, benzine, gassen en dampen, en alkaliën (cfr. gedetailleerde chemische bestendigheidlijst).

VERWERKING

- De ondergrond moet zuiver, stof- en vetvrij zijn. De relatieve vochtigheid lager dan 80%.
- De voorgedoseerde A en B componenten mechanisch mengen tot een homogene massa.
- Aanbrengen met een verfrol of airless spray.
- Gereedschap reinigen met water.

