

# EPISOL EM PRIMER EPISOL GM PRIMER EPISOL GMF PRIMER

**Hechtprimer voor epoxy mortel**

## EIGENSCHAPPEN

Zeer goede betonhechting
Aanbrengen met kwast of verfroller
Vochtongevelige harding

## SAMENSTELLING

A-component: Epoxyhars gemodificeerd  
B-component: Polyamineverharder

## TOEPASSINGEN

Hechtingslaag voor epoxymortels.

EPISOL EM PRIMER kan gebruikt worden als primerlaag voor volgende epoxysystemen :  
EPISOL EM, EPISOL GM, EPISOL RM , EPISOL GMF, RESIPOX, RESIPOX Fijn...

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

• Soortelijk gewicht:	1.1 kg/dm <sup>3</sup>
• Kleur :	Transparant/ opaal
• Warmtebestendigheid :	50°C
• Min. verwerkingstemperatuur:	+ 10°C
• Verwerkingstijd:	+/- 15' bij 20°C
• Uithardingstijd bij 20°C:	6 u
• Houdbaarheid :	1 jaar

## VERWERKING

### **Eerste fase :**

- Zie fiche ondergrondvoorbehandeling

### **Tweede fase:**

- De A en B componenten van EPISOL EM PRIMER in een mengkuip mechanisch mengen met een boormachine voorzien van een mengvin tot een homogene massa.
- Breng de primerlaag aan met een verfborstel of -rol. Verbruik 300 g/m<sup>2</sup>.
- De epoxymortel aanbrengen voor de primerlaag uitgehard is, indien uitgehard moest de primer met kwarts ingestrooid zijn.

## Derde fase:

- Aanbrengen van het gekozen vloersysteem.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het gekozen vloersysteem.
- Het gereedschap met solvent MEK reinigen.

## VERPAKKING

<b>EPISOL EM PRIMER</b>	<b>Comp A</b>	<b>Comp B</b>
<b>EPISOL GM PRIMER</b>		
<b>EPISOL GMF PRIMER</b>		
<b>Set 2,6 kg:</b>	1,88 kg	0,72 kg

## VEILIGHEID

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen voor het gebruik van EPISOL producten.
- Tijdens de verwerking van EPISOL producten ontstaat er een karakteristieke geur. Voor voldoende ventilatie zorgen en verwijderd houden van voedingsmiddelen en drank.
- Huidcontact vermijden, gebruik handschoenen uit kunststof vb. nitrilrubber of PVC.
- Kan oogirritatie veroorzaken bij hevige dampconcentratie.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en huidcontact. Voor voldoende ventilatie en afzuiging zorgen tijdens de verwerking.
- Tijdens verwerking de EPISOL producten verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken.

## OPSLAG

- EPISOL producten bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35°C.
- EPISOL producten vanaf de productiedatum binnen het jaar toepassen.
- In geval van twijfel RESIPLAST contacteren en batchnummer op verpakking vermelden.
- Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen.

## GARANTIE

RESIPLAST nv waarborgt zijn producten vrij van defecten en vervangt de producten waarvan het defect bewezen is. De informatie en aanbevelingen gegeven door RESIPLAST nv worden beschouwd als juist en getrouw weergegeven met de huidige kennis van zaken.

**RESITEC NV - FLOORTECHNOLOGY KNOW-HOW QUALITY FLEXIBILITY SAFETY CREATIVITY**  
**GULKENRODESTRAAT 3 B-2160 WOMMELGEM T +32 (0)3 320 02 20 F +32 (0)3 322 90 58**  
**BTW BE 0437 023 404 RPR Antwerpen REG 02.28.11 KBC 406-0106001-87**  
**INFO@RESITEC.COM WWW.RESITEC.COM**

