



## EPISOL Floorline OP

### Pur Topcoat

### EIGENSCHAPPEN

1 component
Alifatisch
Mat met lichte oppervlaktestructuur
Hoge krasbestendigheid
Lage dirt pick up

### SAMENSTELLING

1-component: Polymeren op basis van isocyaanaat

### TOEPASSINGEN

Toplaag voor gietvloersystemen.

Deze eindlaag is transparant, antislip met een sinaasappelhuid-effect, krasvast bij normaal gebruik, goed uithardend, goed hechtend op vele ondergronden, zeer goed reinigbaar, UV bestendig en niet-vergelend.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

▪ Soortelijk gewicht:	1.08 kg/dm <sup>3</sup>
▪ Kleur:	Tansparant
▪ Oppervlak:	Mat met sinaasappelhuid-structuur
▪ Laagdikte:	Verbruik: niet meer dan 100 g/m <sup>2</sup>
▪ Min. verwerkingstemperatuur:	10 °C
▪ Max. verwerkingstemperatuur:	30 °C
▪ Verwerkingstijd:	Niet van toepassing
▪ Vlampunt:	> 96 °C
▪ Uithardingstijd bij 20°C:	Stofdroog na 6 u Beloopbaar na 12 u Overschilderbaar na 16 u Chemisch belastbaar na 7 dagen
▪ Doorharding:	Na 4 dagen bij 20 °C
▪ Houdbaarheid:	6 maanden

### CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Goede chemische weerstand tegen vele chemicaliën.

### VERWERKING

- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 10°C en steeds boven dauwpunt te zijn.
- De coating of gietvloer moet maximaal 72h. van te voren zijn aangebracht om een goede hechting te kunnen bekomen. De ondergrond moet droog, zuiver, stof- en vetvrij zijn.
- Voor gebruik de 1 component topcoat steeds mechanisch opmengen.
- Aanbrengen met een kwast of roller. Narollen met een droge roller van min. 50cm
- Rollen vervangen na 30 min.
- Verbruik is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.



## VERPAKKING

5 kg

## VEILIGHEID

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen voor het gebruik van deze eindlaag.
- Tijdens de verwerking van het product ontstaat er een karakteristieke geur. Voor voldoende ventilatie zorgen en verwijderd houden van voedingsmiddelen en dranken.
- Huidcontact vermijden, gebruik handschoenen uit kunststof bv. nitrilrubber of PVC.
- Kan oogirritatie veroorzaken bij hevige dampconcentratie.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en huidcontact. Voor voldoende ventilatie en afzuiging zorgen tijdens de verwerking. Ventilatievoorschriften respecteren.
- Tijdens verwerking verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken.

## OPSLAG

- EPISOL FLOORLINE OP Mat in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35°C bewaren.
- EPISOL FLOORLINE OP vanaf de productiedatum binnen 6 maanden toepassen.
- In geval van twijfel RESIPLAST contacteren en batchnummer op verpakking vermelden.
- Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen.

## GARANTIE

RESIPLAST nv waarborgt zijn producten vrij van defecten en vervangt de producten waarvan het defect bewezen is. De informatie en aanbevelingen gegeven door RESIPLAST nv worden beschouwd als juist en getrouw weergegeven met de huidige kennis van zaken.