

## HARDTOP

**HARDTOP**

Polyurethaan toplaag

**EIGENSCHAPPEN**

Hoge abrasieweerstand
Alifatisch
Satijn

**SAMENSTELLING**

HARDTOP is een 1-component product.

**TOEPASSINGEN**

Topcoat voor de volgende vloersystemen : EPISOL SL, EPISOL SLI, EPISOL MC, EPISOL RP/NV, PU SL en METASOL SL.

**TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN**

▪ Soortelijk gewicht:	ca 1 kg/dm <sup>3</sup>
▪ Kleur:	Amberkleurig
▪ Oppervlak:	Glad, satijnglans
▪ Warmtebestendigheid:	50 °C
▪ Min. verwerkingstemperatuur:	+ 10°C
▪ Uithardingstijd bij 20 °C:	Betreedbaar na 5 u Mechanisch belastbaar na 24 u Chemisch belastbaar na 7 dagen
▪ Houdbaarheid:	6 maanden

**CHEMISCHE BESTENDIGHEID**

Goede chemische resistentie tegen verdunde zuren, oliën, vetten, zoutoplossingen, zeelucht, agressieve gassen en solventen (cfr. gedetailleerde chemische bestendigheidlijst).

**VERWERKING**

- De nieuwe epoxyvloer moet zuiver en volledig doorgehard zijn, maar niet ouder dan 7 dagen.
- Tijdens de verwerking en tot 6 u na het aanbrengen van HARDTOP zal de relatieve vochtigheid de 80% niet overschrijden.
- Breng de afsluitlaag HARDTOP aan met een verfrol, verbruik 100 à 150 g/m<sup>2</sup>.

**VERPAKKING**

<b>Sets van 5 kg</b>
----------------------

## HARDTOP

### VEILIGHEID

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen voor het gebruik van HARDTOP.
- Tijdens de verwerking van HARDTOP ontstaat er een karakteristieke geur. Voor voldoende ventilatie zorgen en verwijderd houden van voedingsmiddelen en dranken.
- Huidcontact vermijden, gebruik handschoenen uit kunststof bvb. nitrilrubber of PVC.
- Kan oogirritatie veroorzaken bij hevige dampconcentratie.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en huidcontact. Voor voldoende ventilatie en afzuiging zorgen tijdens de verwerking.
- Tijdens verwerking van HARDTOP verwijderd houden van sterke ontstekingsbronnen en niet roken.

### OPSLAG

- HARDTOP bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35°C.
- HARDTOP nooit opslaan in een ruimte boven de 35°C.
- HARDTOP gebruiken binnen de 6 maanden.
- In geval van twijfel RESIPLAST contacteren en batchnummer op verpakking vermelden.
- Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen.

### GARANTIE

RESIPLAST nv waarborgt zijn producten vrij van defecten en vervangt de producten waarvan het defect bewezen is. De informatie en aanbevelingen gegeven door RESIPLAST nv worden beschouwd als juist en getrouw weergegeven met de huidige kennis van zaken.

**RESITEC NV - FLOORTECHNOLOGY KNOW-HOW QUALITY FLEXIBILITY SAFETY CREATIVITY**  
**GULKENRODESTRAAT 3 B-2160 WOMMELGEM T +32 (0)3 320 02 20 F +32 (0)3 322 90 58**  
**BTW BE 0437 023 404 RPR Antwerpen REG 02.28.11 KBC 406-0106001-87**  
**INFO@RESITEC.COM WWW.RESITEC.COM**

