

EPICOL TOPCOAT S

Transparant epoxy bindmiddel

EIGENSCHAPPEN

Hoogwaardig epoxy bindmiddel
Goede ondergrond bevochtiging
Hoge chemische bestendigheid

SAMENSTELLING

A-component: epoxyhars met lage viscositeit
 B-component: Cycloalifatische amine harder laag viskeus

TOEPASSINGEN

Transparante toplaag voor Episol mortelvloeren
 Bindmiddel voor meermalen systeem.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

• Soortelijk gewicht:	1,1 kg/dm ³
• Kleur:	Transparant
• Drukweerstand:	> 95 N/mm ²
• Hechting op beton:	Overschrijdt de betoncohesie
• Viscositeit bij 25°C:	320 mPa.s
• Krimp:	Nihil
• Warmtebestendigheid:	50°C doorlopend
• Min. verwerkingstemperatuur:	+ 10°C
• Verwerkingstijd (100 g):	20' bij 20°C
• Hardingstijd bij 20°C:	Beloopbaar 12 uur Mechanisch belastbaar 4 dagen Chemisch belastbaar 7 dagen
• Houdbaarheid	1 jaar

CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Bestand tegen alkaliën, oliën, vetten, agressieve gassen, solventen, benzine, zoutoplossingen en verdunde zuren.

VERWERKING

- Toepassen op droge, zuivere, vet- en stofvrije oppervlakken.
- Meng de voorgedoseerde A en B componenten tot een homogene massa in een mengvat met een elektrische boormachine met roerstaaf.
- Gereedschap reinigen met Solvent Mek voor verharding.
- Verbruik: 1,1 kg /mm/m²
- Maximale laagdikte : 3 mm per arbeidsgang.
- Episol Topcoat S kan afgewerkt worden met de epoxy vernislaag Episol Topcoat V of de polyurethaan toplaag PU43OP Mat

VERPAKKING

Episol TOPCOAT S	Comp A	Comp B
Set 7,5 kg:	5,0 kg	2,5 kg
Set 15,0 kg:	10,0 kg	5,0 kg
Set 600 kg	400 kg	200 kg

VEILIGHEID

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen op de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen voor het gebruik van EPISOL producten.
- Tijdens de verwerking van EPISOL producten ontstaat er een karakteristieke geur. Voor voldoende ventilatie zorgen en verwijderd houden van voedingsmiddelen en drank.
- Huidcontact vermijden, gebruik handschoenen uit kunststof bvb. nitrilrubber of PVC.
- Kan oogirritatie veroorzaken bij hevige dampconcentratie.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en huidcontact. Voor voldoende ventilatie en afzuiging zorgen tijdens de verwerking.
- Tijdens verwerking de EPISOL producten verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken.

OPSLAG

- EPISOL producten bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35°C.
- EPISOL producten vanaf de productiedatum binnen het jaar toepassen.
- In geval van twijfel RESIPLAST contacteren en batchnummer op verpakking vermelden.
- Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen.

GARANTIE

RESIPLAST nv waarborgt zijn producten vrij van defecten en vervangt de producten waarvan het defect bewezen is. De informatie en aanbevelingen gegeven door RESIPLAST nv worden beschouwd als juist en getrouw weergegeven met de huidige kennis van zaken.

RESITEC NV - FLOORTECHNOLOGY KNOW-HOW QUALITY FLEXIBILITY SAFETY CREATIVITY
GULKENRODESTRAAAT 3 B-2160 WOMMELGEM T+32 (0)3 320 02 20 F+32 (0)3 322 90 58
BTW BE 0437 023 404 RPR Antwerpen REG 02.28.11 KBC 406-0106001-87
INFO@RESITEC.COM WWW.RESITEC.COM

