



www.resiplast.be

EPISOL WOOD

EPISOL WOOD

Epoxy mortel voor houtrestauratie.

EIGENSCHAPPEN

Hoge mechanische sterkte
Snelle doorharing

SAMENSTELLING

A-component: Epoxyhars
B-component: Polyamineverharder
C-component: Gegloeide, zuurgewassen kwartsgranulaten

TOEPASSINGEN

EPISOL WOOD wordt toegepast op plaatsen waar delen van een balk aangetast zijn door schimmel, vocht of insecten. Deze methode bestaat erin om het aangetaste deel van de balk te vervangen door een kunstharsmassa om het geheel terug te verstevigen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

▪ Druksterkte:	70 N/mm ²
▪ Buigsterkte:	28 N/mm ²
▪ Treksterkte:	6 N/mm ²
▪ Uitharding bij 20°C:	Ca 12 u
▪ Min. verwerkingstemperatuur:	+ 10 °C
▪ Houdbaarheid:	1 jaar

VERWERKING

- Verwijder het aangetaste hout door het weg te hakken.
- Plaats een bekisting.
- De te behandelen ondergrond moet droog, zuiver, stof- en vetvrij zijn.
- Meng de voorgedoseerde A en B componenten tot een homogene massa in een mengkuip door het gebruik van een elektrische boor met roerstaaf.
- Voeg het C component al roerend aan de massa toe en laat dit goed mengen gedurende 3 minuten tot een homogene massa is bekomen.
- Het mengsel in de bekisting gieten en effenen met een truweel.

VERPAKKING

Sets van 15 kg:	Comp. A: 1,75 kg	Comp. B: 0,72 kg	Comp. C: 12,5 kg
------------------------	------------------	------------------	------------------

VEILIGHEID

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen voor het gebruik van EPISOL producten.
- Tijdens de verwerking van EPISOL producten ontstaat er een karakteristieke geur. Voor voldoende ventilatie zorgen en verwijderd houden van voedingsmiddelen en drank.
- Huidcontact vermijden, gebruik handschoenen uit kunststof bvb. nitrilrubber of PVC.
- Kan oogirritatie veroorzaken bij hevige dampconcentratie.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en huidcontact. Voor voldoende ventilatie en afzuiging zorgen tijdens de verwerking.
- Tijdens verwerking de EPISOL producten verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken.

OPSLAG

- EPISOL producten bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5° en 35°C.
- EPISOL producten vanaf de productiedatum binnen het jaar toepassen.
- In geval van twijfel RESIPLAST contacteren en batchnummer op verpakking vermelden.
- Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen.

GARANTIE

RESIPLAST nv waarborgt zijn producten vrij van defecten en vervangt de producten waarvan het defect bewezen is. De informatie en aanbevelingen gegeven door RESIPLAST nv worden beschouwd als juist en getrouw weergegeven met de huidige kennis van zaken

RESITEC NV - FLOORTECHNOLOGY KNOW-HOW QUALITY FLEXIBILITY SAFETY CREATIVITY
GULKENRODESTRAAT 3 B-2160 Wommelgem T+32 (0)3 320 02 20 F+32 (0)3 322 90 58
BTW BE 0437 023 404 RPR Antwerpen REG 02.28.11 KBC 406-0106001-87
INFO@RESITEC.COM WWW.RESITEC.COM

