

METASOL TOPCOAT

METASOL TOPCOAT

PMMA topcoat.

EIGENSCHAPPEN

Snelle doorharding van circa 2u
Hoge abrasieweerstand
UV-stabiel
Goede chemicaliën-bestendigheid

SAMENSTELLING

A-component: Methylmetacrylaathars
B-component: Catalysator

TOEPASSINGEN

METASOL TOPCOAT is een waterbestendig en eenvoudig te onderhouden toplaag voor METASOL-vloeren.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

▪ Soortelijk gewicht:		ca 1 kg/dm ³
▪ Kleur:		Kleurloos
▪ Warmtebestendigheid:		60 °C
▪ Verwerkingstijd:		Ca 10 à 15 minuten bij 20 °C
▪ Uithardingsstijd bij 20°C:		Ca 2 u
▪ Houdbaarheid:		6 maanden
▪ Viscositeit		40 à 60 mPas

CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Goede chemische resistentie tegen oliën, urine, chloor, vetten, bloed, zuren, alkaliën en bepaalde organische zuren (cfr. gedetailleerde chemische bestendigheidlijst).

VERWERKING

- Raadpleeg het informatieblad van METASOL SL voor het verwerken van de METASOL-vloer.
- De A en B componenten van METASOL TOPCOAT in een mengkuip mechanisch mengen met een boormachine voorzien van een mengvin tot een homogene massa.
- Breng METASOL TOPCOAT aan met een verfborstel of -rol. Verbruik ca 300 g/m².

VERPAKKING

Sets van 5 kg:	Comp. A: 4,95 kg	Comp. B: 0,05 kg
-----------------------	------------------	------------------

METASOL TOPCOAT

VEILIGHEID

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen voor het gebruik van METASOL producten.
- Tijdens de verwerking van METASOL producten ontstaat er een karakteristieke geur. Voor voldoende ventilatie zorgen en verwijderd houden van voedingsmiddelen en dranken.
- Huidcontact vermijden, gebruik handschoenen uit kunststof bvb. nitrilrubber of PVC.
- Kan oogirritatie veroorzaken bij hevige dampconcentratie.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en huidcontact.. Voor voldoende ventilatie en afzuiging zorgen tijdens de verwerking.
- Tijdens verwerking METASOL producten verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken.

OPSLAG

- METASOL producten bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35 °C.
- METASOL producten vanaf de productiedatum binnen 6 maanden toepassen.
- In geval van twijfel RESIPLAST contacteren en batchnummer op verpakking vermelden.
- Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen.

GARANTIE

RESIPLAST nv waarborgt zijn producten vrij van defecten en vervangt de producten waarvan het defect bewezen is. De informatie en aanbevelingen gegeven door RESIPLAST nv worden beschouwd als juist en getrouw weergegeven met de huidige kennis van zaken.

RESITEC NV - FLOORTECHNOLOGY KNOW-HOW QUALITY FLEXIBILITY SAFETY CREATIVITY
GULKENRODESTRAAT 3 B-2160 WOMMELGEM T +32 (0)3 320 02 20 F +32 (0)3 322 90 58
BTW BE 0437 023 404 RPR Antwerpen REG 02.28.11 KBC 406-0106001-87
INFO@RESITEC.COM WWW.RESITEC.COM

