

METASOL TR NT

- Constructie van een gebakeliseerde bekisting, de naden dienen afgedicht te worden met PVC tape om lekken te voorkomen.
- Meng de voorgedoseerde A-component en **twee B-componenten** tot een homogene massa in een mengkuip door middel van een elektrische boor met roerstaaf.
- Voeg het volledige C-component al roerend aan de massa toe en laat dit goed mengen gedurende 3 minuten tot een homogene massa.
- **Tenslotte de volledige D-component al roerend aan de massa toevoegen en goed mengen. Onmiddellijk de mortel in de voorziene bekisting aanbrengen.**
- Indien de mortel in een bekisting wordt gegoten, kan deze verdicht worden door zachtjes op de bekisting te hameren.

VERPAKKING

Sets van 31,4 kg:	Comp. A: 5,90 kg	Comp. B: 0,1 kg * 2	Comp. C: 25 kg	Comp. D: 0,3 kg
--------------------------	------------------	---------------------	----------------	-----------------

VEILIGHEID

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen voor het gebruik van METASOL producten.
- Tijdens de verwerking van METASOL producten ontstaat er een karakteristieke geur. Voor voldoende ventilatie zorgen en verwijderd houden van voedingsmiddelen en dranken.
- Huidcontact vermijden, gebruik handschoenen uit kunststof bvb. nitrilrubber of PVC.
- Kan oogirritatie veroorzaken bij hevige dampconcentratie.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en huidcontact. Voor voldoende ventilatie en afzuiging zorgen tijdens de verwerking.
- Tijdens verwerking METASOL producten verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken.
- **Metacrylaathars houdende producten zoals deze METASOL TR NT contamineren vet-houdende producten.**

OPSLAG

- METASOL producten bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35 °C.
- METASOL producten vanaf de productiedatum binnen 6 maanden toepassen.
- In geval van twijfel RESIPLAST contacteren en batchnummer op verpakking vermelden.
- Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen.

GARANTIE

RESIPLAST nv waarborgt zijn producten vrij van defecten en vervangt de producten waarvan het defect bewezen is. De informatie en aanbevelingen gegeven door RESIPLAST nv worden beschouwd als juist en getrouw weergegeven met de huidige kennis van zaken.

RESITEC NV - FLOORTECHNOLOGY KNOW-HOW QUALITY FLEXIBILITY SAFETY CREATIVITY
GULKENRODESTRAAT 3 B-2160 WOMMELGEM T+32 (0)3 320 02 20 F+32 (0)3 322 90 58
BTW BE 0437 023 404 RPR Antwerpen REG 02.28.11 KBC 406-0106001-87
INFO@RESITEC.COM WWW.RESITEC.COM

