

MULTIPOX

MULTIPOX**Universeel epoxybindmiddel.****EIGENSCHAPPEN**

multifunctioneel

SAMENSTELLING

A-component: Vloeibaar epoxyhars
B-component: Verharder

TOEPASSINGEN

- Vloerbedekking: Zuurbestendige, antislip en slijtvaste vloermortel.
- Vloerherstelling: Sterkhechtende vloerherstellingsmortel voor beschadigde betonvloeren.
- Betonherstelling: Gemakkelijk verwerkbaar herstellingsmortel voor beton.
- Dichtingsmassa: Zuurbestendig dichtingsproduct voor de chemische industrie.
- Injectiemassa: Injecteren van horizontale en verticale scheuren .
- Kleefmassa: Verlijming op hout, metaal, steen en keramische materialen.
- Gietmassa: Vastgieten, verankeren en opvullen van vormen.
- Impregneren: Impregneren van beton, metselwerk en glasmat .
- Plamuurherstelling: Goedhechtende, harde en slagvaste plamuurmassa.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

▪ Soortelijk gewicht:	1.0 kg/dm ³
▪ Kleur:	amber / transparant
▪ Druksterkte:	> 60 N/mm ²
▪ Buigsterkte:	32 N/mm ²
▪ Hechting op beton:	Overschrijdt de betoncohesie
▪ Hechting op hout:	Overschrijdt de houtcohesie
▪ Krimp:	Nihil
▪ Applicatiedikte:	Afhankelijk van de toepassing
▪ Min. verwerkingstemperatuur:	+ 15 °C
▪ Verwerkingstijd:	ca 30 minuten bij 20 °C
▪ Uithardingstijd bij 20 °C:	Eerste doorharding na 6 u Volledige doorharding na 4 dagen Chemisch belastbaar na 7 dagen
▪ Houdbaarheid:	1 jaar



www.resiplast.be

MULTIPOX

CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Bestendig tegen oliën, vetten, benzine, solventen, zoutoplossingen, agressieve gassen en dampen, zeelucht, alkaliën en zuren ... (cfr. gedetailleerde chemische bestendighedslijst).

VERWERKING

- **Vloerimpregneermassa:** MULTIPOX uitschilderen op een droge houten of betonnen vloer. Bij hogere waterresistentie of chemische resistentie dienen minimum 2 lagen aangebracht te worden.
- **Vloerbedekking:** Eerst één laag zuivere MULTIPOX aanbrengen als primerlaag. Daarna 1 volumedeel MULTIPOX mengen met 1 volumedeel droog wit zand of Rijnzand tot een gietbare vloer van 2 tot 3 mm. Om een troffelmortel van 5 tot 15 mm te bekomen, 1 volumedeel MULTIPOX mengen met 4 à 5 volumedelen droog wit zand of Rijnzand.
- **Vloer- & betonherstelling:** Eerst een impregneervernis aanbrengen, nadien MULTIPOX bewerken zoals bij een vloerbedekking en aanbrengen op de onuitgeharde impregneervernis.
- **Injectiemassa:** MULTIPOX gieten in horizontale scheuren (openingen van max. 10 mm). MULTIPOX injecteren in kleine scheurtjes (openingen van max. 3 mm) of in verticale wanden d.m.v. injectienippels en een injectiepomp.
- **Kleefmassa:** MULTIPOX mengen met voldoende hoeveelheid RESITIX (indikker) tot de gewenste consistentie.
- **Gietmassa :** MULTIPOX nooit zuiver in lagen van meer dan 1 cm dik gieten. MULTIPOX mengen met wit zand of RESITIX en dan opgieten.
- **Plamuurmassa:** MULTIPOX mengen met RESITIX en hier cement of gips aan toevoegen.
- *Bij verdere vragen of inlichtingen betreffende de verwerking van MULTIPOX, contacteer RESIPLAST N.V.*
- Het gereedschap met solvent MEK reinigen.

VERPAKKING

Sets van 1,65 kg:	Comp. A: 1,1 kg	Comp. B: 0,55 kg
Sets van 15 kg:	Comp. A: 10 kg	Comp. B: 5 kg

MULTIPOX

VEILIGHEID

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen voor het gebruik van MULTIPOX.
- Tijdens de verwerking van MULTIPOX ontstaat er een karakteristieke geur. Voor voldoende ventilatie zorgen en verwijderd houden van voedingsmiddelen en drank.
- Huidcontact vermijden, gebruik handschoenen uit kunststof bvb. nitrilrubber of PVC.
- Kan oogirritatie veroorzaken bij hoge dampconcentratie.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en huidcontact. Voor voldoende ventilatie en afzuiging zorgen tijdens de verwerking.
- Tijdens verwerking de MULTIPOX producten verwijderd houden van sterke ontstekingsbronnen en niet roken.

OPSLAG

- MULTIPOX producten bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35 °C.
- MULTIPOX producten nooit opslaan in een ruimte boven de 35°C.
- MULTIPOX vanaf de productiedatum binnen het jaar toepassen.
- In geval van twijfel RESIPLAST nv contacteren en batchnummer op verpakking vermelden.
- Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen.

GARANTIE

RESIPLAST nv waarborgt zijn producten vrij van defecten en vervangt de producten waarvan het defect bewezen is. De informatie en aanbevelingen gegeven door RESIPLAST nv worden beschouwd als juist en getrouw weergegeven met de huidige kennis van zaken.

RESITEC NV - FLOORTECHNOLOGY KNOW-HOW QUALITY FLEXIBILITY SAFETY CREATIVITY
GULKENRODESTRAAT 3 B-2160 Wommelgem T +32 (0)3 320 02 20 F +32 (0)3 322 90 58
BTW BE 0437 023 404 RPR Antwerpen REG 02.28.11 KBC 406-0106001-87
INFO@RESITEC.COM WWW.RESITEC.COM

