

# MASTERTOP<sup>®</sup> 1325 REG

Zelfnivellerend vloersysteem op basis van soepel polyurethaan hars en rubberen mat.



## Beschrijving

MASTERTOP 1325 REG is een zelfnivellerend naadloos vloersysteem, op basis van soepel polyurethaanhars en een rubberen mat met een nominale dikte van 9 mm.

## Toepassingsgebied

- Tentoonstellingsruimten
- Scholen, universiteiten
- Doorrij gangen
- Ziekenhuizen
- Verkoopruimten
- Alle ruimten met klasse U4P3E2C2 en lager

## Kenmerken

- Klassement UPEC U4P3E2C2
- Brandbestrijding: Klasse M3
- Akoestiek: genormaliseerde efficiëntie bij contactgeluid:  
 $\Delta L_w = 20 \text{ dB}$  [ $\Delta L = 19 \text{ dB (A)}$ ]
- Weerstand tegen sigaretten:  
Sigarettenpeukjes veroorzaken een vlek in een enigszins afstekende kleur, maar zonder verkoling en welke zal verminderen bij de volgende schoonmaakbeurt.
- Hechting aan de ondergrond:  
Volgens EN 1328  $\geq 2,5 \text{ MPa}$
- Puntbelasting met gematigde statische druk, volgens EN 433. Blijvende druk bij 150 min  $\leq 0,15 \text{ mm}$ .

## Samenstelling van het systeem:

Componenten	Verpakking
MASTERTOP P 617	kit van 25 kg
MASTERTOP P 673	kit van 28 kg
MASTERTOP AD 170	kit van 25 lt
MASTERTOP MAT 6	rol van 12m <sup>2</sup> , 15m <sup>2</sup>
MASTERTOP PS 231	kit van 30 kg
MASTERTOP BC 325A	kit van 30 kg
MASTERTOP TC 467P	kit van 10 kg
MASTERTOP F9 kleurchips	zak van 5 kg

## Voorbeeld van verbruik

	*kg/m <sup>2</sup>
Primer MASTERTOP P 673	0,200
Hechtlaag MASTERTOP AD 170	1 à 1,5
Rubberen mat MASTERTOP MAT 6	
Grondlaag MASTERTOP PS 231	0,500
Slijtlaag MASTERTOP BC 325A	2,500
Afwerklaag MASTERTOP TC 467P	0,150

\* Gemiddeld verbruik.

## Afwerking

De afgewerkte vloer heeft een mat aspect.

## Kleuren en tekeningen

De kleurschakeringen van de vloerbekleding worden verkregen door de kleur van chips en verzegelingslaag. Standaard kleuren: Er zijn 18 standaard kleuren volgens kleurenkaart.

## Ondergrondcontrole

Verzeker altijd de ondergrondkwaliteit; deze zal zuiver, gezond en droog zijn; d.w.z. vrij van vervuilingen (olie, vet,...), curings, slechthechtende bescherm lagen, losse betondelen (als gevolg van bv wapeningscorrosie) en cementhuid. Een damp scherm moet aanwezig zijn.

Het MASTERTOP 1325 REG systeem zal, niet toegepast worden:

op een ondergrond waarvan:

- het restvochtgehalte hoger is dan 3%;
- de drukweerstand lager is dan 25 N/mm<sup>2</sup> (beton) of 20 N/mm<sup>2</sup> (chape - zand/cement dekvloer);
- de trekweerstand lager is dan 1,5 N/mm<sup>2</sup>;
- de temperatuur < dauwpunttemperatuur +3°C.

in een omgeving waarvan:

- de relatieve vochtigheid > 80%;

### Ondergrondvoorbereiding

Bij voorkeur wordt de ondergrond zuiver en voldoende ruw gemaakt door middel van stofvrij gritstralen, frezen, afbikken, schuren met diamantschijf, enz. tot een voldoende ruw, poreus en absorberend hechtoppervlak verkregen wordt.

Indien de ondergrond dit vereist zullen, vóór toepassing van het vloerbeschermingssysteem, de nodige herstellingen doorgevoerd worden. Consulteer hiervoor BASF-CC.

### Werkvoorbereiding

Voor het werk start, eerst:

- een inventaris maken van de door BASF-CC geleverde producten, met de vermelding van de batchnummers;
- de juiste ondergrondvoorbehandeling bepalen;
- al het materieel beschikbaar hebben op het werk;
- de werf zo installeren dat er schoon en efficiënt kan gewerkt worden;
- het werf personeel informeren over de specificatie en het toe te passen systeem en de veiligheidsvoorschriften die in acht dienen genomen te worden.

### Toepassing van het systeem

Voor toepassing van het systeem MASTERTOP 1325 REG verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzingen in de technische fiches van de verschillende producten waaruit het systeem is samengesteld

### Opslag en houdbaarheid

Alle producten van het MASTERTOP 1325 REG systeem moeten droog en uit de zon worden opgeslagen, in gesloten verpakking bij een temperatuur tussen +15 en +30°C.

Onder deze omstandigheden blijven zij gedurende 12 maanden na fabricatie houdbaar; zie vervaldatum op verpakking (best use before)

### Veiligheidsvoorschriften

Voor gedetailleerde veiligheidsvoorschriften gebruikt men de veiligheidsfiches. LEES AANDACHTIG DE VEILIGHEIDSETIKETTERING OP DE VERPAKKING. Raadpleeg de R en S zinnen. Het onuitgeharde mengsel kan huidirritatie veroorzaken. De beste bescherming is het dragen van rubberen handschoenen en veiligheidsbril. In geval van contact wordt de huid onmiddellijk gereinigd met papieren doeken. Nadien overvloedig wassen met water en zeep. Het product buiten het bereik van kinderen houden. Lege verpakkingen moeten volgens de wettelijke voorschriften verwijderd worden.

### Technische assistentie

Gelieve voor bijkomende informatie, referenties en technische assistentie op het werk beroep te doen op een BASF-CC specialist.

BASF-CC garandeert de kwaliteit van dit systeem zoals vermeld staat in deze technische documentatie en productinfo indien alle richtlijnen - opgenomen in dit en andere documenten die hierop betrekking hebben - ten allen tijde gerespecteerd worden.

De informatie die verstrekt wordt is voor zover mogelijk specifiek, doch alle situaties kunnen niet behandeld worden. Indien de applicator voldoende ervaring heeft in de materie, is een aanpassing van de procedure toegelaten, mits deze het eindresultaat ten goede komt.

### BASF Construction Chemicals Belgium NV

Industrieterrein 'Ravenshout' 3711  
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham  
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92  
[mbt.be@basf.com](mailto:mbt.be@basf.com) - [www.basf-cc.be](http://www.basf-cc.be)  
B.T.W./T.V.A. BE 0417.791.569  
RPR/RPM Hasselt



### BASF Nederland B.V., Construction Chemicals

Karolusstraat 2  
Postbus 132, NL-4900 AC Oosterhout N.B.  
Tel. +31 162 47 66 60. Fax +31 162 42 96 94  
[mbt.nl@basf.com](mailto:mbt.nl@basf.com) - [www.basf-cc.nl](http://www.basf-cc.nl)  
B.T.W. NL 001829117B01  
HR Arnhem 09022883



Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings- en werkomstandigheden anderzijds, waarop BASF Construction Chemicals geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.